

塗膜性能試験表

御中

 ユニオンペイント株式会社

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸1650-1

TEL 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 88-791 美水木クリヤー
 製品名 88-790～795 美水木フラット

試験項目		試験成績	試験方法
1	塗膜硬度	HB	鉛筆硬度 三菱ユニ
2	密着性	合格(100/100)	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
3	寒熱繰り返し	合格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
4	耐湿熱性	やや痕跡	150ccコーヒーカップ沸騰水 60分放置
5	耐水性	合格	水道水 24時間スポット
6	耐シンナー性	合格	塗料用シンナー 24時間スポット
7	耐アルコール性	合格	60%エタノール水溶液 24時間スポット
8	耐酸性	合格	5%酢酸水溶液 24時間スポット
9	耐アルカリ性	素地黒変	5%炭酸ナトリウム水溶液 24時間スポット
10	耐汚染性	マジック・黒	痕跡あり
		マジック・赤	痕跡あり
		クレヨン・黒	合格
		クレヨン・赤	合格
		インキ・黒	合格
		インキ・赤	痕跡あり
		醤油	合格
		ソース	合格
		ウイスキー	合格
汚染物質を24時間スポットした後、ベンジンをウエスに付けて拭き取り。 ※マジック:油性マジックを使用 ※インキ:水性染料を使用			
汚染物質を24時間スポットした後、水洗しウエスで拭き取り。			
備考	※試験素材:ナラ突き板、塗装条件:刷毛サンジング1回、トップコート1回塗り、乾燥条件:常温で1週間養生		

※本情報は当社が上記の条件で試験を行なった結果であり、素材や条件の違い等によって結果の異なる場合がありますので、使用に際しては十分にテストをした上でご使用下さい。