

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

JTD No 品名 16-91 AFウレタンフローアー M

系 統 湿気硬化型一液性ウレタン樹脂塗料

用 途 木製フローアー、一般木工 など

使用シンナー
 82-931 AFウレタンシンナー S
 82-932 AFウレタンシンナー M
 82-933 AFウレタンシンナー W

シンナーの 希釈率と粘度	シンナー希釈率	0%	10%	20%	30%
	10℃での粘度	30	20	14	12
	20℃ "	20	15	12	11
	30℃ "	17	13	11	10

※ 上記数値は、イフタカップ(秒)でのデータです。

※ 塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14~60秒
エアースプレー	10~14秒

温 度 と 乾燥時間	温 度	5℃	10℃	20℃	30℃
	指触乾燥	60分	40分	30分	20分
	指圧乾燥	6時間	4時間	2.5時間	1.5時間
	硬化乾燥	10時間	6時間	4時間	3時間

塗装面積 3~4 m²/L (3回塗りの場合)

- 使用上の注意**
- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
 - (2) 可使時間は、8時間 at 20℃
 - (3) 開缶後は早めに使用し、使用後残った塗料は絶対に製品缶にもどさないでください。
 - (4) 同じ塗料を塗り重ねる場合、5~24時間は研磨なし、それ以上経過した場合は研磨してください。