

セラックニスは塗膜硬度が高く密着性や研磨性、木材の節止め性に優れた塗料です。吸い込み防止や目ヤセ防止にも効果のある刷毛捌きの良い塗料です。

コード No 品名	18 - 02 セラックニス 18 - 03 セラックニス
系 統	酒精塗料
用 途	一般木工用
使用シンナー	刷毛塗り塗装の場合は原則としてそのまま使用しますが、希釈を必要とする場合は01 - 10メタノールを使用して使用下さい。
一回の塗布量	4 ~ 6 g / 尺 ² (50 g ~ 70 g / m ²)
使用上の注意	(1) 梅雨時期はブラッシングを起こして白化することがありますが、この場合には白ラックニスの中に予めカブリ止めとして、01 - 11ブタノールなどを少量添加するか、塗装面を01 - 11ブタノールなどで刷毛塗りする事により防止できます。 (2) 塗装後の刷毛や器具は01 - 10メタノールなどで十分に洗浄して下さい。