

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo. 83-05 ETウレタンクリヤー A液
品名

特徴 肉付きがあり、光沢に優れています
塗肌が良く、平滑な塗面が得られます
塗膜硬度が高く、耐摩耗性に優れています

系 統 2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装上塗り など

使用B液 83-051 ETウレタンクリヤー B液

混合比率 A : B = 1 : 1

使用シンナー 82-931~935 AFウレタンシンナー

シンナーの
希釈率と粘度

シンナー希釈率	0%	10%	20%
10 での粘度	11	9	8
20 "	10	9	8
30 "	10	9	8

数値はイワタカップのデータ(秒)です

温度と
乾燥時間
可使用時間

温 度	10	20	30
指触乾燥	90分	60分	30分
指圧乾燥	5時間	2.5時間	1.5時間
硬化乾燥	10時間	5時間	3時間
可使用時間	12時間	8時間	4時間

可使用時間：シンナー希釈率10~20%の場合

一回の塗布量 6~10g/尺² (65g~110g/m²)

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11-85ウレタンノンブラを添加してください。
- (3) この塗料は特に発泡しやすいので、一度に厚塗りすることは避けて下さい。
- (4) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。