

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コード No 品名	83 - 352 ETファインフラット	2分消 A液
	353	3分消
	355	半艶消
	357	7分消
	358	8分消
	350	全艶消
	360	150%消
	361	120%消

系 統 2液型ポリウレタン樹脂塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げ など

使用B液 83 - 001 ETウレタンフラット B液

混合比率 A : B = 4 : 1

使用シンナー 82 - 931 ~ 935 AFウレタンシンナー

シンナーの希釈率と粘度

シンナー希釈率	20%	30%	40%	50%
10 での粘度	25	19	15	12
20 "	20	16	13	11
30 "	18	14	12	10

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14 ~ 20秒
エアースプレー	10 ~ 14秒

温度と乾燥時間

温 度	5	10	20	30
指触乾燥	40分	20分	10分	5分
指圧乾燥	4 時間	2 時間	1 時間	30分
硬化乾燥	8 時間	4 時間	2 時間	1 時間

一回の塗布量 6 ~ 10 g / 尺<sup>2</sup> ( 65 g ~ 110 g / m<sup>2</sup> )

使用上の注意

- (1) 希釈には、必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用下さい。
- (2) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 85ウレタンノンブラを添加してください。
- (3) B液の使用後は、密栓し冷暗所に保存してください。
- (4) 塗装方法によっては、艶が変わる事があります。
- (5) A液は、分離・沈降している場合があります。使用前には良く缶を振り中身を均一にしてからご使用ください。