

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 23-77 AFウレタンサフェーサー白 A液

23-77A/23-702B=4/1

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法
1 指触乾燥	20分	100g/m ² at 20℃
2 指圧乾燥	3時間	100g/m ² at 20℃
3 硬化乾燥	4時間	100g/m ² at 20℃
4 付着性	合格	2mm間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験
5 研摩性 1時間後	やや不良	100g/m ² at 20℃
研摩性 3時間後	合格	100g/m ² at 20℃
6 寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
7 引っかき硬度	F	鉛筆法 三菱ユニ
8 耐衝撃性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
9 耐加熱性	合格	120℃乾燥器中に2時間
10 耐黄変性	やや黄変	フェードメーター 24時間照射
11 耐シンナー性	合格	JIS K 5538 ラッカーシンナー 30秒スポット
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
備考		