

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 86-316 ESリードVサンジング

86-316A/AL-085B=2/1

--	--	--

試	験 項 目	試 験 成 績	試 験 方 法
1	塗 膜 硬 度	F	鉛筆硬度 三菱ユニ 48時間
2	付 着 性	合格	2mm間隔 基盤目セロハンテープ剥離試験
3	耐 衝 撃 性	合格	デュポン式1/4インチ 500g×20cm
4	寒熱繰返し試験	合格	60℃×2時間、-20℃×2時間 5サイクル
5	耐 熱 性	合格	120℃乾燥器中に2時間
6	耐 黄 変 性	やや黄変	フェードメーター 24時間照射
7	耐シンナー性	合格	J I S K 5 5 3 8ラッカーシンナー 10分間スポット
8	指 触 乾 燥	8分	100g/m ² at 20℃
9	指 圧 乾 燥	1時間	100g/m ² at 20℃
10	硬 化 乾 燥	2時間	100g/m ² at 20℃
11	研磨性 1時間後	やや不良	100g/m ² at 20℃
12	研磨性 4時間後	合格	100g/m ² at 20℃
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
備 考	物性試験 ナラ突き板に中塗り塗布後1週間後に試験		