

68-50 ユニエコアクアシーラーは、環境にやさしい水性シーラーです。

速乾、一液タイプで溶剤臭がありませんので現場塗装に適しています。

68ラインの水性ステインで着色したシーラーは、スプレー塗装によるワイピング調美麗目出しが簡単に行なえます。また、乾燥した塗膜は耐溶剤性に優れており水性システムのみならず溶剤系塗料との複合システムを組むことも可能です。

**コードNo
品名**

68-50 ユニエコアクアシーラー

系 統

水性塗料

用 途

一般木工、工芸品、家具、建築内外装下塗りなど

使用シンナー

水道水

**水希釈率と
塗料粘度**

希釈率	0%	10%	20%
粘度 イワタカップ 20 (秒)	20	13	11

乾燥時間

温 度	20
指触乾燥	15分
指圧乾燥	60分

塗布量 ; 8 g / 尺²

一回の塗布量

6 ~ 8 g / 尺² (65 g ~ 90 g / m²)

使用上の注意

- (1) 低温(5以下)での使用は避けてください。
- (2) 凍結させないでください。
- (3) 塗り替えの際は、旧塗膜・油分・ワックスなどを十分に除去してから塗装してください。
- (4) 他の系の塗料、及び弊社でお勧めしていない工程・組み合わせでの使用は十分にテストの上で塗装してください。
- (5) 使用した用具は、使用后直ちに水で良く洗浄してください。
スプレーガンなどは水洗した後、ウェスで拭き取ってから、もう一度溶剤で洗浄する事をお勧めします。
- (6) 残塗料、廃液は下水・河川に流さず廃棄物処理業者に委託するなど法規に従ってください。