

| コード・品名 | 13-46 鉛筆用クリヤー | | | | | | | | |
|----------|--|-----|-----|-----|-----|------|----|----|----|
| 系 統 | 硝化綿ラッカー塗料 | | | | | | | | |
| 用 途 | 鉛筆用クリヤー上塗り塗料 | | | | | | | | |
| 製品概況 | 13-46 鉛筆用クリヤーは鉛筆用上塗りクリヤーであり、乾燥性、また消しゴムと接触しても消しゴムの可塑剤の影響を受けにくい塗料です。 | | | | | | | | |
| 乾燥時間など | <table border="1"><thead><tr><th>温度</th><th>10℃</th><th>20℃</th><th>30℃</th></tr></thead><tbody><tr><td>指圧乾燥</td><td>5分</td><td>3分</td><td>2分</td></tr></tbody></table> <p>塗布量：30～40g/m²の場合</p> | 温度 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 指圧乾燥 | 5分 | 3分 | 2分 |
| 温度 | 10℃ | 20℃ | 30℃ | | | | | | |
| 指圧乾燥 | 5分 | 3分 | 2分 | | | | | | |
| シンナー希釈割合 | しごき塗装：希釈なし ※基本的にはシンナー希釈は行いません。必要時にはラッカーシンナーをご使用ください。 | | | | | | | | |
| 使用上の注意 | (1) 有機溶剤を使用していますので塗装時、また乾燥時には十分に換気をしてください。 (2) 高湿度時にはブラッシングを生じることがあります。 | | | | | | | | |
| 危険物の表示 | 第四類 第1石油類 | | | | | | | | |
| 有機溶剤の種類 | 第2種 | | | | | | | | |
| 荷 姿 | 16kg | | | | | | | | |