

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

コードNo 14 - 19 ELウッドシーラー
品名

系 統 硝化綿下塗り塗料

用 途 一般木工、工芸品、家具、建築内装下塗りなど

使用シンナー 82 - 917 ユニエコAFラッカーシンナー

シンナーの
希釈率と粘度

シンナー希釈率	60%	80%	100%	120%
10 での粘度	20	16	14	13
20 "	17	14	13	12
30 "	16	13	12	11

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	14 ~ 20秒
エアースプレー	10 ~ 14秒

温 度 と
乾 燥 時 間

温 度	10	20	30
指触乾燥	10分	5分	3分
指圧乾燥	90分	60分	40分
硬化乾燥	3時間	2時間	80分

一回の塗布量 6 ~ 10 g / 尺² (65 g ~ 110 g / m²)

使用上の注意 (1) 高温、高湿時に、カブリや発泡が生じる場合は、11 - 09 ノンブラを添加してください。