

ウレタンフロアーFは、肉持ち性や光沢性に優れた、一液性で塗装作業が良好です。体育館・講堂・一般住宅の床面に最適な塗料です。

コード No 品名	1 6 - 8 7	ウレタンフロアーF 半艶消
	1 6 - 8 8	ウレタンフロアーF 全艶消
	1 6 - 9 5	ウレタンフロアーF 艶有

系 統 酸化重合型一液ウレタン樹脂塗料

用 途 屋内木部全般、建築内装床面など

使用シンナー 1 1 - 9 4 塗料用シンナー

シンナーの  
希釈率と粘度

シンナー希釈率	1 0 %	2 0 %	3 0 %
1 0 での粘度	3 0	2 0	1 8
2 0 での粘度	1 8	1 4	1 3
3 0 での粘度	1 5	1 2	1 1

上記数値は、イワタカップ(秒)でのデータです。

塗装方法による適性粘度

塗装方法	粘 度
刷毛塗り	1 5 ~ 2 4 秒
スプレー	1 1 ~ 1 5 秒

温 度 と  
乾 燥 時 間

温 度	1 0	2 0	3 0
指触乾燥	3 時間	2 時間	1 時間
指圧乾燥	6 時間	4 時間	3 時間
硬化乾燥	1 0 時間以上	6 時間	5 時間

艶度合いにより乾燥時間が異なることがあります。

一回の塗布量

8 ~ 1 0 g / 尺<sup>2</sup> ( 9 0 g ~ 1 1 0 g / m<sup>2</sup> )

使用上の注意

- ( 1 ) 貯蔵中、表面に皮を張ることがありますので、ご使用後は完全に蓋をしてください。もし、皮張りを生じた場合には、そのまま攪拌せず、その部分のみ取り除いてからご使用下さい。
- ( 2 ) シンナーは 1 1 - 9 4 塗料用シンナーをご使用下さい。
- ( 3 ) ウレタンフロアーFを拭き取ったウエスは、まとめて放置しますと熱を持って発火する場合がありますので、使用後のウエスは当日焼却するか、水で濡らして処理して下さい。
- ( 4 ) 塗装に使用した刷毛や器具類は、塗料用シンナーで十分に洗浄して下さい。