

AF ロマンフィラー は 高まる脱TXのご要望にお答えした環境対応型塗料です。  
目止め性、拭き取り性にすぐれ従来のロマンフィラーと同様にご使用頂けます。

**コードNo  
品名**

64 - 52 AF ロマンフィラー

**系 統**

合成樹脂系一液型目止め塗料

**用 途**

一般木工、工芸品、家具などの素地目止め

**使用シンナー**

11 - 85 ウレタンノンブラ

**推奨希釈率**

64 - 52 AF ロマンフィラー	100
11 - 85 ウレタンノンブラ	50
64 AF オルパステイン	20 ~ 50

**塗装方法**

塗料を調合し、よく攪拌してから刷毛又は、スプレーにて被塗物に塗布します。

ウエスで丁寧に渦巻状に塗料をすり込みます。

残った塗料をきれいなウエスでムラなく拭き取り、仕上げます。

**温度と  
乾燥時間**

温 度	10	20	30
乾 燥 時 間	2時間以上	1時間以上	30分以上

だいたいの目安を示したもので、乾燥時の湿度により乾燥時間は異なってきます。

**使用上の注意**

1. 拭き残りは、密着不良の原因となりますので御注意ください。
2. 使用前には、十分に攪拌してください。
3. 他のフィラーとは混合出来ません。
4. 急激な強制乾燥は、導管部の吹き戻りの原因となります。
5. 脱TX仕様には、所定のシンナー(脱TXタイプ)をご使用下さい。