

塗膜性能試験表

平成 年 月 日

殿

 **ユニオンペイント株式会社**

〒300-1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1

Tel. 0297-61-8033 FAX 0297-68-9730

製品名 16-91 AFウレタンフロア-M

--	--	--

試験項目	試験成績	試験方法及び判定基準
1	塗膜硬度	H 鉛筆硬度 三菱ユニ 48時間後
2	作業性	合格 刷毛さばきに支障がないこと
3	乾燥時間	4時間 4時間以内
4	塗膜の外観	合格 透明であって、刷毛目、しわ、穴、泡の程度が大きくなり、 一様な塗膜であること
5	塗り面積	6㎡ 2回塗りで1リットルにつき5㎡以上塗れること
6	不粘着性	合格 粘着性がないこと
7	耐摩耗性	10mg 摩耗減量が15mg以下/100回
8	耐衝撃性	合格 衝撃による変形で、割れ、はがれを認めないこと
9	耐水性	異常なし 水に6時間浸しても異常がないこと
10	耐アルカリ性	異常なし 炭酸ナトリウム溶液（5%溶液）に2時間浸しても異常がないこと
11	耐揮発油性	異常なし 石油ベンジンで3分間潤しても異常がないこと
12	貯蔵安定性	合格 6ヶ月貯蔵しても安定であること
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
備考		